

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

C4

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-176903

(43)Date of publication of application : 29.06.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/56
B29C 45/02
B29C 45/14
B29C 45/26
// B29L 31:34

(21)Application number : 11-359866

(71)Applicant : HITACHI LTD

HITACHI TOKYO ELECTRONICS CO
LTD

(22)Date of filing : 17.12.1999

(72)Inventor : KURATOMI BUNJI


SHIMIZU FUKUMI
KAWADA YOICHI

(54) MANUFACTURING METHOD SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a molding defect in molding using a film and to improve the yield of a product.

SOLUTION: A metallic mold 10 is idly clamped before a chip assembly body is arranged in a cavity 12a. A resin filling part 10a formed by idle clamping is sealed by an O ring 34. An upper film 8 and a lower film 9 are adsorbed in the sealed state. The films are made to follow the inner faces of the cavities 11a and 12a. Then, the chip assembly body is arranged in the cavity 12a, and it is mold-clamped and is molded. Thus, molding resin can be filled in the state where the films are made to follow the inner faces of the cavities 11a and 12a and therefore the dropping of the upper film 8 and the floating of the lower film 9 can be prevented. Then, a wire disconnection by the contact of the upper film 8 to the bonding wire can be prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

誌

- (19)【発行国】日本国特許庁 (J P)
(12)【公報種別】公開特許公報 (A)
(11)【公開番号】特開 2 0 0 1 - 1 7 6 9 0 3 (P 2 0 0 1 - 1 7 6 9 0 3 A)
(43)【公開日】平成 1 3 年 6 月 2 9 日 (2 0 0 1 . 6 . 2 9)
(54)【発明の名称】半導体装置の製造方法
(51)【国際特許分類第 7 版】

H01L 21/56
B29C 45/02
45/14
45/26
// B29L 31:34

【 F I 】

H01L 21/56 T
B29C 45/02
45/14
45/26
B29L 31:34

- 【審査請求】未請求
【請求項の数】5
【出願形態】OL
【全页数】23
(21)【出願番号】特願平 1 1 - 3 5 9 8 6 6
(22)【出願日】平成 1 1 年 1 2 月 1 7 日 (1 9 9 9 . 1 2 . 1 7)
(71)【出願人】
【識別番号】000005108
【氏名又は名称】株式会社日立製作所

【住所又は居所】東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(71) 【出願人】

【識別番号】 0 0 0 2 3 3 5 0 5

【氏名又は名称】 日立東京エレクトロニクス株式会社

【住所又は居所】 東京都青梅市藤橋 3 丁目 3 番地の 2

(72) 【発明者】

【氏名】 倉富 文司

【住所又は居所】 東京都小平市上水本町五丁目 2 0 番 1 号 株式会社日立製作所半導体グループ内

(72) 【発明者】

【氏名】 清水 福美

【住所又は居所】 東京都青梅市藤橋 3 丁目 3 番地 2 日立東京エレクトロニクス株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】 河田 洋一

【住所又は居所】 東京都小平市上水本町五丁目 2 0 番 1 号 株式会社日立製作所半導体グループ内

(74) 【代理人】

【識別番号】 1 0 0 0 8 0 0 0 1

【弁理士】

【氏名又は名称】 筒井 大和

【テーマコード (参考) 】

4F202

4F206

5F061

【 F ターム (参考) 】

4F202 AD05 AD08 AH33 CA12 CB01 CB11 CB17 CK87 CM72 CP06 CQ01 CQ06

4F206 AD05 AD08 AH33 JA02 JB11 JB17 JF05 JQ81

5F061 AA01 BA04 CA21 DA06 DA09 DA13

要約

(57) 【要約】

【課題】 フィルムを用いたモールドにおけるモールド不良を低減して製品の歩留り向上を図る。

【解決手段】 チップ組み立て体をキャビティ 12 a に配置する前に、モールド金型 10 を空クランプして、この空クランプによって形成された樹脂充填部 10 a をＯリング 34 によって密閉し、この密閉状態で上側フィルム 8 および下側フィルム 9 を吸引してキャビティ 11 a, 12 a 内面にそれぞれの前記フィルムを沿わせ、その後、前記チップ組み立て体をキャビティ 12 a に配置して型締めを行ってモールドを行うことにより、それぞれのキャビティ 11 a, 12 a の内面に前記フィルムを沿わせた状態でモールド樹脂の充填ができるため、上側フィルム 8 の垂れ下がりや下側フィルム 9 の浮き上がりを防止でき、これにより、ボンディングワイヤへの上側フィルム 8 の接触によるワイヤ断線を防止できる。




図 9

請求の範囲

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 モールド金型のキャビティを含む金型面に第 1 および第 2 のフィルムを配置し、前記第 1 および第 2 のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられる半導体装置の製造方法であって、前記モールド金型の前記金型面に前記第 1 および第 2 のフィルムを配置する工程と、前記第 1 および第 2 のフィルムを前記キャビティ内面に沿わせる工程と、前記第 1 および第 2 のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記モールド金型を構成する第 1 および第 2 の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第 1 および第 2 の金型により形成された樹脂充填部を密閉した後、前記第 1 および第 2 のフィルム間にモールド樹脂を供給して前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成した後、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 2】 モールド金型のキャビティを含む金型面に第 1 および第 2 のフィルムを配置し、前記第 1 および第 2 のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられる半導体装置の製造方法であって、前記モールド金型の前記金型面に前記第 1 および第 2 のフィルムを配置する工程と、前記第 1 および第 2 のフィルムを前記キャビティ内面に沿わせる工程と、前記第 1 および第 2 のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記モールド金型を構成する第 1 および第 2 の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第 1 および第 2 の金型により形成された樹脂充填部を密閉した後、前記第 1 および第 2 のフィルムがそれぞれ前記第 1 および第 2 の金型の前記キャビティ内面に沿うように前記第 1 および第 2 のフィルムを吸引した状態で前記第 1 および第 2 のフィルム間にモールド樹脂を供給して前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記各工程の後、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3】 モールド金型のキャビティを含む金型面に第 1 および第 2 のフィルムを配置し、前記第 1 および第 2 のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられる半導体装置の製造方法であって、前記モールド金型の前記金型面に前記第 1 および第 2 のフィルムを配置する工程と、前記モールド金型を構成する第 1 および第 2 の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第 1 および第 2 の金型により

形成された樹脂充填部を密閉し、この密閉状態で前記第1および第2のフィルムを吸引して前記第1および第2の金型の前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせる工程と、前記第1および第2の金型を開いてそれぞれの前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせた状態で前記第1および第2のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記第1および第2の金型を閉じて前記シール材によって前記第1および第2の金型により形成された前記樹脂充填部を密閉した後、前記第1および第2のフィルム間にモールド樹脂を供給して、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記各工程の後、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項4】 モールド金型のキャビティを含む金型面に第1および第2のフィルムを配置し、前記第1および第2のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられる半導体装置の製造方法であって、前記モールド金型の前記金型面に前記第1および第2のフィルムを配置する工程と、前記モールド金型を構成する第1および第2の金型の前記キャビティに対応した形状の押圧ブロックによって前記第1および第2のフィルムをそれぞれの前記キャビティに押圧して前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせる工程と、前記キャビティから前記押圧ブロックを取り除いた後、それぞれの前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせた状態で前記第1および第2のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記第1および第2の金型を閉じてシール材によって前記第1および第2の金型により形成された樹脂充填部を密閉した後、前記第1および第2のフィルム間にモールド樹脂を供給して、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項5】 モールド金型のキャビティを含む金型面に第1および第2のフィルムを配置し、前記第1および第2のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられる半導体装置の製造方法であって、前記モールド金型の前記金型面に前記第1および第2のフィルムを配置する工程と、前記モールド金型を構成する第1および第2の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第1および第2の金型により形成された樹脂充填部を密閉し、この密閉状態で前記第1および第2のフィルムを吸引して前記第1および第2の金型の前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせる工程と、前記第1および第2の金型を開いてそれぞれの前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせた状態で前記第1および第2のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記第1および第2の金型を閉じて前記シール材によって前記第1および第2の金型により形成された前記樹脂充填部を密閉した後、前記第1お

よび第2のフィルム間にモールド樹脂を供給して、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記各工程の後、前記モールド金型を開いて数秒間経過させ、その後、封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

詳細な説明

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製造技術に関し、特に、モールド金型の金型面に離型用のフィルムを配置して行われるモールドに適用して有効な技術に関する。

【0002】

【従来の技術】フィルムを用いたモールド方法としては、例えば、特開平8-197567号公報（宮島Ⅰ）や特開平10-92856号公報（宮島Ⅱ）などにその技術が記載されており、前者には、フィルムと被成形品との隙間部分から樹脂を充填することによってガスを巻き込まずにモールドする技術が記載されている。さらに、後者には、フィルムを介して被成形品をクランプすることにより、半導体チップの側面および外面ならびに電氣的絶縁層の外面を挟圧してモールドを行う技術が記載されている。

【0003】また、特開平8-156014号公報（宮島Ⅲ）には、モールド金型においてその上型および下型のクランプ面の間隔を調節する突き当てブロックを設置して金型のクランプ時のフィルムの圧縮量を調節する技術が記載されている。

【0004】なお、フィルムを用いたモールドでは、キャビティを減圧（排気）してフィルムをキャビティ内面側に吸引した状態でモールドを行っている。

【0005】したがって、モールド金型の金型面には、キャビティやこれと連通するカルおよびランナなどの樹脂流路（樹脂充填部）を密閉するＯリング（シール材）が設けられており、型締めを行った際のキャビティを含む樹脂充填部の密閉効果を向上させるために、Ｏリングが金型面から僅かに突出して配置されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】樹脂封止形の半導体装置のモールドにおいては、前記したようにＯリングが金型面から突出しているため、Ｏリングとフィルム間で段差が発生し、そこに間隙が形成され、この間隙から減圧時の排気の漏れが発生する。

【０００７】その結果、フィルムの吸引が不十分となり、キャビティへのモールド樹脂の充填時に、上型のキャビティでは、フィルムの垂れ下がりが起こり、チップマウントやワイヤボンディングが行われたチップ組み立て体における金線などのボンディングワイヤにフィルムが接触してワイヤ断線という問題が発生する。

【０００８】一方、下型のキャビティでは、フィルムの浮き上がりが起こり、チップ組み立て体のチップ支持基板が吸引不十分により浮き上がったフィルムによって押し上げられ、キャビティ内におけるチップ組み立て体の配置が適切な配置とならず、その結果、チップ支持基板の裏面以外の箇所が封止部から露出するなどのモールド不良が起こることが問題となる。

【０００９】本発明の目的は、モールド不良を低減して歩留り向上を図る半導体装置の製造方法を提供することにある。

【００１０】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

【００１１】

【課題を解決するための手段】本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【００１２】すなわち、本発明の半導体装置の製造方法は、モールド金型のキャビティを含む金型面に第１および第２のフィルムを配置し、前記第１および第２のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられるものであり、前記モールド金型の前記金型面に前記第１および第２のフィルムを配置する工程と、前記第１および第２のフィルムを前記キャビティ内面に沿わせる工程と、前記第１および第２のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記モールド金型を構成する第１および第２の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第１および第２の金型により形成された樹脂充填部を密閉した後、前記第１および第２のフィルム間にモールド樹脂を供給して前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記各工程の後、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有するものである。

【００１３】また、本発明の半導体装置の製造方法は、モールド金型のキャビティを含む金型面に第１および第２のフィルムを配置し、前記第１および第２のフィルム間に半導体チップを備えたチップ組み立て体を配置した後、前記半導体チップをモールドすることにより組み立てられるものであり、前記モールド金型の前記金型面に前記第１および第２のフィルムを配置する工程と、前記モールド金型を構成する第１および第２の金型を閉じて前記金型面に配置されたシール材によって前記第１および第２の金型により形成された樹脂充填部を密閉し、この密閉状態で前記第１および第２のフィルムを吸引して前記第１お

よび第2の金型の前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせる工程と、前記第1および第2の金型を開いてそれぞれの前記キャビティ内面に前記フィルムを沿わせた状態で前記第1および第2のフィルム間に前記チップ組み立て体を配置する工程と、前記第1および第2の金型を閉じて前記シール材によって前記第1および第2の金型により形成された前記樹脂充填部を密閉した後、前記第1および第2のフィルム間にモールド樹脂を供給して、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させる工程と、前記キャビティに前記モールド樹脂を充填させて前記チップ組み立て体に前記キャビティの形状に対応した前記半導体装置の封止部を形成する工程と、前記各工程の後、前記モールド金型を開いて封止された前記チップ組み立て体を前記キャビティから離型させる工程とを有するものである。

【0014】本発明によれば、キャビティ内面にフィルムを沿わせた状態でモールド樹脂の充填を行うことができるため、上型のキャビティにおけるフィルムにおける下がりや下型のキャビティにおけるフィルムの上がり防止できる。

【0015】その結果、上型側では、チップ組み立て体のボンディングワイヤへのフィルムの接触を防止でき、したがって、モールド時のワイヤ断線の発生を防止できる。

【0016】これにより、このチップ組み立て体から製造される半導体装置の歩留りを向上できる。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

【0018】以下の実施の形態では特に必要なき以外は同一または同様な部分の説明を原則として繰り返さない。

【0019】また、以下の実施の形態では便宜上、複数の発明を単一の一連の実施の形態の中で説明するが、特に明示した場合を除き、各ステップは全ての発明について必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。

【0020】さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある。

【0021】また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及する場合、特に明示した場合及び原理的に明らかに特定の数に限定される場合などを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いものとする。

【0022】さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップなどを含む）は、特に明示した場合及び原理的に明らかに必須であると考えられる場合などを除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。

【0023】同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合及び原理的に明らかにそうでないと考えられる場合などを除き、実質的にその形状などに近似または類似するものなどを含むもの

とする。このことは前記数値及び範囲についても同様である。

【0024】さらに、以下の実施の形態において「チップ組み立て体」は、半導体チップとこれが固定されるチップ支持基板、半導体チップとチップ支持基板とを電気的に接続するボンディングワイヤ、およびチップ支持基板を支持するフレーム部材を含む組み立て体などを表し、モールドによって封止部が形成された組み立て体も含むものとする。

【0025】なお、実施の形態を説明するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し説明は省略する。

【0026】図1は本発明の半導体装置の製造方法で用いられるモールド装置の構造の実施の形態の一例を示す構成概略図、図2は図1に示すモールド装置におけるモールド金型の構造の一例を示す断面図、図3は図2に示すモールド金型における上型の構造を示す平面図、図4は図2に示すモールド金型における下型の構造を示す平面図、図5は図1に示すモールド装置における金型除電部の配置を示す構成図、図6は本発明の半導体装置の製造方法を用いて組み立てられる半導体装置の一例であるBGAの構造を示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図、図7は図6に示すBGAの構造を示す底面図、図8(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法におけるイオンブローの一例を示す概念図、図9は本発明の半導体装置の製造方法における空クランプ時のフィルムof the吸引状態の一例を示す拡大部分断面図、図10(a)、(b)、(c)、(d)は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド金型の動作の一例を示す金型動作図、図11(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法のモールド金型の2段クランプにおける1次クランプの状態の一例を示す部分断面図、図12(a)、(b)、(c)は本発明の半導体装置の製造方法のモールド金型の2段クランプにおける2次クランプの状態の一例を示す部分断面図、図13(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティへの樹脂注入状態の一例を示す概念図、図14は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティの減圧状態の一例を示す拡大部分断面図であり、(a)は減圧前の状態、(b)は減圧開始状態、図15は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティへの樹脂注入状態の一例を示す部分断面図、図16は図2に示すモールド金型における上型のキャビティに対する吸引通路の構造を示す拡大部分平面図、図17は図1に示すモールド装置においてその下型にチップ組み立て体を配置した状態の一例を示す部分平面図、図18は本発明の半導体装置の製造方法における製造プロセスの実施の形態の一例を示す製造プロセスフロー図である。

【0027】図1に示す本実施の形態の半導体装置の製造方法で用いられるモールド装置は、樹脂封止形の半導体装置の組み立て工程のモールド工程において、モールド金型10の上型(第1の金型)11側と下型(第2の金型)12側とで一对を成すフィルムである上側(第1側)フィルム8(第2のフィルム)および下側(第2側)フィルム9(第1のフィルム)を用いて図6(b)に示す半導体チップ1のモールドを行うものであり、トランスファータタイプのモールド装置である。

【0028】なお、このモールド装置は、ラミネートモールド装置とも呼ばれ、本実施の形態では、このモールド装置によってモールドされる半導体装置の一例として図6に示すBGA（Ball Grid Array）30を取り上げて説明する。

【0029】図1に示すモールド装置の構成について説明すると、モールドが行われ、かつ一对を成してモールド金型10を構成する上型11および下型12と、ダイボンディングとワイヤボンディングとを終わって形成されたチップ組み立て体7をフレーム整列部16にセットするローダ部13と、チップ組み立て体7の整列・位置決めを行うフレーム整列部16と、タブレット（図12に示すモールド樹脂29を固めた材料）およびチップ組み立て体7を保持し、かつ両者をモールド金型10まで搬送するフレーム搬送体15と、モールド樹脂29の充填後の型開き完了後、チップ組み立て体7を把持して下型12上の下側フィルム9からチップ組み立て体7を剥離させるフレームチャックを備え、かつチップ組み立て体7をフレーム収納部14まで搬送するフレーム取り出し部17と、取り出されたチップ組み立て体7のカルブレークを行うゲートブレーク部18と、図2に示すポット12c内のレジンバリを吸引してポット12c内の清掃を行う移動自在なポットクリーナ部24（図5参照）と、モールドを終えたチップ組み立て体7を収納するフレーム収納部14とからなる。

【0030】さらに、本実施の形態のモールド装置には、上側フィルム8および下側フィルム9の搬送系として、上側フィルム8を送り出す上側フィルム供給ローラ19と、上側フィルム8を巻き取る上側フィルム巻取りローラ20と、下側フィルム9を送り出す下側フィルム供給ローラ21と、下側フィルム9を巻き取る下側フィルム巻取りローラ22と、上側フィルム8および下側フィルム9の搬送を案内する複数のガイドローラ23とが設けられている。

【0031】また、図1に示すモールド装置のモールド金型10における上型11には、図6に示すBGA30の基板支持リード3aおよびBGA基板2（チップ支持基板）の上側の封止部6の形状に対応したキャビティ11aが形成され、同様にして下型12には、基板支持リード3aの下側の封止部6（BGA基板2の側面に形成された封止部6）の形状に対応したキャビティ12aが形成されており、これらキャビティ11a、12aが合わさるとBGA基板2を含む封止部6の形状を成す。

【0032】なお、本実施の形態で説明するBGA30は、図6に示すように、BGA基板2の裏面（チップ支持面2bと反対側の面）2cに外部端子である複数のバンプ電極5が取り付けられるため、BGA基板2の裏面2cをモールドすることはできない。

【0033】そこで、図1に示すモールド装置では、モールド樹脂29の注入時に、BGA基板2の裏面2cに下側フィルム9を密着させ、これにより、BGA基板2の側面から裏面2c側へのモールド樹脂29の侵入を阻止することができる。

【0034】ただし、モールド樹脂29の注入の際には、基板支持リード3aのBGA基板2側にモールド樹脂29を周り込ませて、BGA基板2の側面周辺部をモールドすることができる。

【0035】つまり、BGA30では、基板支持リード3aの表側だけでなく、基板支持リード3aのBGA基板2側すなわ

ち下側のBGA基板2の側面周辺部にも封止部6が形成されている。

【0036】したがって、前記モールド装置に設けられたモールド金型10は、両面モールドタイプのものである。

【0037】また、図3に示すように、上型11には、モールド樹脂29がキャビティ11aに流れ込む際の流路の分岐点となるカル11bや、これに連通するランナ11cおよびゲート11d、さらにガス抜きとなるエアベント11eが形成されている。

【0038】一方、図4に示すように、下型12には、カル11bにモールド樹脂29を押し出すプランジヤ12bや、このプランジヤ12bと一对を成すモールド樹脂29の供給口であるポット12cが形成されている。

【0039】なお、図1に示すモールド装置は、マルチポット形のトランスファ方式のものであり、1台のモールド金型10に対して2つのポット12cが設けられ、かつそれぞれのポット12cに対して4つのキャビティ11a、12aが形成されている。

【0040】したがって、前記モールド装置は、1台のモールド金型10で同時に8つのBGA30の封止部6を形成することができ。

【0041】また、前記モールド装置は、マルチポット形のものであるため、下型12には、2つのシリンドラ状のポット12cが貫通して形成され、モールド時には、このポット12cに、溶融されてモールド樹脂29となる円筒形のタブレットがセットされる。

【0042】つまり、前記モールド装置は、下型12が稼動側であり、上型11と下型12のクランプおよびモールド金型10を開く際には、この下型12が上下動（昇降）する構造になっている。

【0043】また、図3に示す上型11には、そのキャビティ11aに開口する吸引口11fが設けられており、図2に示すように、モールドの際に上側フィルム8がキャビティ11aおよびカル11bに密着するように吸引口11fを介して上側フィルム8を吸引する上側フィルム第1吸引部11gと、同じく、モールドの際に、上側フィルム8がキャビティ11aの周囲に密着するように吸引口11fを介して上側フィルム8を吸引する上側フィルム第2吸引部11hとが設置されている。

【0044】なお、キャビティ11aおよびカル11bに設けられた吸引口11fと上側フィルム第1吸引部11gとは上型第1排気通路11iによって連通し、キャビティ11aの周囲に設けられた吸引口11fと上側フィルム第2吸引部11hとは上型第2排気通路11jによって連通している。

【0045】さらに、上側フィルム第1吸引部11gおよび上側フィルム第2吸引部11hは、モールド終了後、吸引口11fからキャビティ11a、カル11bおよびキャビティ11aの周囲に対して剥離用エア-39（図10（d）参照）を吐出して上型11から上側フィルム8を分離させる機能も兼ね備えている。

【0046】なお、上型111において、それぞれのキャビティ111aには、図16に示すように、その側面周囲に合計12個の減圧用吸引通路11pが形成されており、これらの減圧用吸引通路11pが、減圧用吸引口11kと連通している。

【0047】また、上型111には、モールド時にキャビティ111a内を真空排気して減圧する機構も設けられており、これにより、ボイド35（図21参照）が形成されることを防止できる。

【0048】すなわち、エアベント11eと連通する減圧用吸引口11kが形成され、モールドの際の樹脂注入時に、減圧吸引部111によりエアベント11eと減圧用吸引口11kとを介してキャビティ111a内を真空排気し、これにより、封止部6に前記ボイド35が形成されることを防ぐものである。

【0049】なお、減圧用吸引口11kと減圧吸引部111とは減圧用排気通路11mを介して連通している。

【0050】一方、図4に示す下型12においても、そのキャビティ12aに開口する吸引口12dが設けられており、図2に示すように、モールドの際に下側フィルム9がキャビティ12aに密着するように吸引口12dを介して下側フィルム9を吸引する下側フィルム第1吸引部12eと、同じく、モールドの際に、下側フィルム9がキャビティ12aの周囲に密着するように吸引口12dを介して下側フィルム9を吸引する下側フィルム第2吸引部12fとが設置されている。

【0051】なお、キャビティ12aに設けられた吸引口12dと下側フィルム第1吸引部12eとは下型第1排気通路12gによって連通し、キャビティ12aの周囲に設けられた吸引口12dと下側フィルム第2吸引部12fとは下型第2排気通路12hによって連通している。

【0052】また、本実施の形態の形態のモールド金型10の下型12には、図4に示すように、その金型面12iの外周にほぼ沿ったリング形状のリング34（シール材）が設けられている。

【0053】このリング34は、例えば、シリコン樹脂などによって形成され、図2に示すように金型面12iから僅かに突出するように配置されており、これによって、上型11と下型12の型締めを行った際に、上型11の金型面11nとこのリング34とを密着させるものである。

【0054】したがって、下型12にリング34が配置されたことにより、モールド金型10を型締めした際に、上型11と下型12とによって形成される領域すなわちキャビティ11a、12aやこれと連通するカル11b、ランナ11cなどの樹脂流路である樹脂充填部10a（図9参照）を密閉することができ、その結果、キャビティ11a、12aの減圧時（真空排気時）の真空漏れを防ぐことができる。

【0055】また、下型12には、上型11の場合と同様に、下側フィルム第1吸引部12eおよび下側フィルム第2吸引部12fは、モールド終了後、吸引口12dからキャビティ12aおよびキャビティ12aの周囲に対して剥離用エア—39を吐出して下型12から下側フィルム9を分離させる機能も兼ね備えている。

【0056】また、前記モールド装置には、静電気を除電する除電部が4箇所に設けられている。

【0057】すなわち、樹脂系のフィルムである上側フィルム8および下側フィルム9を搬送させるため、モールド金型10やチップ組み立て体7などで静電気が発生し易く、これを除電しなければならぬため、前記除電部が4箇所に設けられている。

【0058】まず、使用前すなわちモールド金型10上に搬送される前に上側フィルム8および下側フィルム9に対して除電を行うフィルム除電部25である上側フィルム除電部25aおよび下側フィルム除電部25bが設けられ、さらに、図5に示すように、モールド金型10の除電を行う金型除電部26である上型除電部26aおよび下型除電部26bが設けられている。

【0059】なお、図5に示すように、上型除電部26aと下型除電部26bは、モールド装置の正面側に配置されている。

【0060】また、製品となるモールド後のチップ組み立て体7をフレーム収納部14に収納する前に除電する製品除電部27が、ゲートブレーク部18とフレーム収納部14との間に配置されて設けられている。

【0061】さらに、モールドによって使用された使用済み（モールド済み）の上側フィルム8および下側フィルム9を除電する使用済み上側フィルム除電部41aと使用済み下側フィルム除電部41bとが、それぞれのフィルム巻き取り部である上側フィルム巻き取りローラ20および下側フィルム巻き取りローラ22の近傍に設けられており、それぞれのフィルムを巻き取る際に除電が行われる。

【0062】なお、前記フィルム巻き取り部では、非常に高い電位の静電気が発生するため、使用済み上側フィルム除電部41aと使用済み下側フィルム除電部41bは、この静電気を除去するのに非常に有効である。

【0063】ここで、本実施の形態の半導体装置の製造方法で行われる前記除電方法について説明すると、前記除電方法は、図8に示すようなイオンブローであり、それぞれの除電部（上側フィルム除電部25a、下側フィルム除電部25b、上型除電部26a、下型除電部26b、製品除電部27、使用済み上側フィルム除電部41aおよび使用済み下側フィルム除電部41b）には、イオンブロー用のガスを吐出するノズル28と、高電圧が印加される除電用電極32とが設置されている。

【0064】すなわち、図8（a）に示すように、除電用電極32に高電圧を印加し、この状態の除電用電極32間にノズル28から吐出させた前記ガスを通して前記ガスを通し、このイオン化させ、さらに、このイオン化された前記ガス（図8では正のイオン）を対象物（図8では上側フィルム8を用いて説明しているが、下側フィルム9やモールド金型10およびチップ組み立て体7、さらにはモールド済みの上側フィルム8や下側フィルム9についても同様）上に帯電した負の電荷33に吹き付け、これにより、図8（b）に示すように、負の電荷33（静電気）を中和する（ただし、電荷33の正負は反対であってもよい）。

【0065】その結果、静電気の発生を防ぐものである。

【0066】なお、本実施の形態では、イオンブロー用の前記ガスとして、ドライエアー31を用いる場合を説明するが、ドライエアー31を用いることにより、不活性ガスなどの場合とは異なり、ドライエアー31の供給ユニットを簡易的なユニットとすることができ、前記ドライエアー31の供給ユニットを備えた前記各除電部を比較的簡単な構造のものとすることができ。

【0067】その結果、除電機能を兼ね備えたモールド装置のコストを抑えることができる。

【0068】また、本実施の形態の半導体装置の製造方法のモールド工程で用いる上側フィルム8および下側フィルム9は、表裏両面に微細な凹凸が形成されている（両フィルムの前記微細な凹凸は、モールド金型10内でモールド樹脂29と接触する少なくとも一方の面に形成されていればよいが、表裏両面に形成されている方が好ましいため、本実施の形態では、両面に形成されている場合を説明する）ものである。

【0069】前記微細な凹凸は、その凹凸における凹部の凹量または凸部の凸量が、モールドによって封止部6が形成された際に、その封止部6の表面に文字や記号などのインクを付すことが可能な程度の凹凸として形成されたものであり、梨地加工によって形成される。その凹凸量は、例えば、 $1\mu\text{m}$ 以上であるが、実際のフィルムなどにおける梨地加工技術を考慮した場合、最大6から $20\mu\text{m}$ 、好ましくは10から $15\mu\text{m}$ 、最適には $10\mu\text{m}$ 程度である。

【0070】そこで、上側フィルム8と下側フィルム9とをモールド金型10の上型11と下型12のそれぞれの金型面11n, 12iに配置する際には、相互のフィルムの前記微細な凹凸が形成された面を対向させて配置し（ただし、本実施の形態では、両フィルムの表裏両面に前記微細な凹凸が形成されている場合であるため、上側フィルム8および下側フィルム9において何れの面を対向させて配置してもよい）、この状態でモールドを行う。

【0071】さらに、上型11と下型12とで上側フィルム8および下側フィルム9を一对にしてモールド金型10に配置するが、図1に示すモールド装置のモールド金型10では、下型12のほぼ中央にポット12cとプランジャ12bとが配置されているため、図5に示すように、下側フィルム9を、下型12の金型面12iにおけるポット12c上を避けた両側に2列で配置している。

【0072】すなわち、図1に示すモールド装置で用いる一对のフィルムのうち、図5に示すように、上側フィルム8は、上型11の金型面11nとほぼ同程度の幅を有する1枚のものであり、一方、下側フィルム9は、BGA基板2より大きい幅を有する2枚のフィルムである。

【0073】なお、上側フィルム8および下側フィルム9を形成する材料としては、例えば、メチルペンテン樹脂を用いることが好ましく、このメチルペンテン樹脂を用いることにより、モールド工程で使用済みとなった上側フィルム8および下側フ

フィルム9を焼却処分することが可能になる。

【0074】その結果、上側フィルム8および下側フィルム9を用いたモールドにおいても環境に悪影響を及ぼすことなくモールドすることができ。

【0075】次に、図6、図7を用いて、本実施の形態の半導体装置の製造方法によって組み立てられる半導体装置の一例であるBGA30の構造を説明する。

【0076】前記BGA30は、図1に示すモールド装置を用いて樹脂封止（モールド）が行われて組み立てられた低コストタイプのものである。

【0077】BGA30の構成は、主面1aに半導体集積回路が形成され、かつアルミニウムなどからなるパッド1bが設けられた半導体チップ1と、半導体チップ1を支持し、かつこの半導体チップ1のパッド1bに応じて配置されて設けられた基板電極2aを備えたBGA基板2と、BGA30の外部端子としてBGA基板2の裏面2cに取り付けられた複数のバンパ電極5と、半導体チップ1のパッド1bとこれに対応する基板電極2aとを電気的に接続する金線などのボンディングワイヤ4と、半導体チップ1およびボンディングワイヤ4を図1に示すモールド装置によってモールドして形成した封止部6とからなる。

【0078】ここで、BGA30の封止部6は、図1に示すモールド装置によってモールドされて形成されたものであるため、モールド金型10に配置された上側フィルム8および下側フィルム9の梨地加工によって封止部6の表面が粗面に形成されている。

【0079】したがって、BGA30の組み立て完了後、封止部6に製品番号などの記号や文字を付す際に、印刷によるマーキングを行った場合でもインクを付すことが可能になるため、封止部6に記号や文字を容易に付すことができる。

【0080】また、BGA基板2は、例えば、3層配線構造のものである。

【0081】さらに、複数のバンパ電極5は、図7に示すように、BGA基板2の裏面2cにおいてそのほぼ中央付近のチップエリアを除いたその周囲に格子状に配列され、例えば、半田によって形成されたものである。

【0082】なお、半導体チップ1は、ペースト材などによってBGA基板2にマウントされている。

【0083】さらに、封止部6を形成するモールド樹脂29は、例えば、エポキシ系の熱硬化性樹脂などである。

【0084】なお、モールドの際にはBGA基板2の裏面2cに下側フィルム9を密着させてモールドを行うため、BGA基板2の裏面2cにモールド樹脂29が付着することを阻止できる。

【0085】これにより、BGA基板2の裏面2cに薄いモールド樹脂29の膜が形成されることを防止でき、その結果、信頼性の高いバンパ接続が可能なBGA30を実現できる。

【0086】また、BGA基板2の裏面2cに薄いモールド樹脂29の膜が形成されることを防止できるため、モールド後にモールド樹脂29の前記薄い膜を除去する工程を省くことができる。

【0087】その結果、BGA基板2に対してのバンパ形成または転写をスムーズに行うことができる。

【0088】また、BGA30では、モールド時に、基板支持リード3aのBGA基板2側にもモールド樹脂29を周り込ませて、BGA基板2の側面周辺部をモールドしているため、基板支持リード3aの表側だけでなく、基板支持リード3aのBGA基板2側すなわち下側のBGA基板2の側面周辺部にも封止部6が形成されている。

【0089】これにより、封止部6とBGA基板2との接触面積が増えるため、両者の接合力を向上できるとともに、下型12のキャビティ12aの大きさを基準にした場合、BGA基板2の大きさを小さくすることができ、その結果、BGA30の低コスト化を図ることができる。

【0090】なお、基板支持リード3aは、例えば、銅などからなる薄板状のフレーム部材3に形成されているものである。

【0091】ここで、図1に示すモールド装置におけるモールド金型10は、BGA4個取りの1枚のフレーム部材3を用い、このフレーム部材3を2枚同時にモールドするものである。

【0092】したがって、前記モールド装置では、1回のモールド動作で8個のBGA30の封止部6を形成できる。

【0093】つまり、複数個取りのために複数の半導体チップ1を搭載可能な多連のフレーム部材3を用いたものであり、基板支持リード3aは、モールド後に、フレーム部材3を個々のBGA30に切断された際にBGA30側に残留した部材である。

【0094】これにより、1枚のフレーム部材3は、4つのBGA基板2を支持可能な基板支持リード3aと、この基板支持リード3aを支持する枠部3b（図15参照）とから構成される薄板状の部材である。

【0095】次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法を図18に示す製造プロセスフロー図にしたがって説明する。

【0096】なお、前記半導体装置の製造方法は、図6および図7に示すBGA30の製造方法である。

【0097】まず、主面1aに半導体集積回路が形成された半導体チップ1を準備する。

【0098】一方、半導体チップ1を搭載可能な配線基板であるBGA基板2が取り付けられた図11に示すフレーム部材3を準備する。

【0099】ここで、フレーム部材3は、例えば、銅などからなる薄板状の部材であり、1枚のフレーム部材3から4個のBGA30が製造可能なように4枚のBGA基板2が各BGA領域に並んで取り付けられたものである。

【0100】続いて、図18に示すステップS1によるフレーム部材供給とステップS2による半導体チップ供給とを行った後、半導体チップ1とBGA基板2とを接合するチップマウント（ダイボンドともいう）を行う（ステップS3）。

【0101】すなわち、各BGA基板2のチップ支持面2b上にペースト材を介して半導体チップ1をマウントする（固定する）。

【0102】その後、半導体チップ1の複数の端子であるパッド1bとこれに対応するBGA基板2の複数の基板電極2aとをワイヤボンディングによって電氣的に接続する（ステップS4）。

【0103】これによって、半導体チップ1の複数のパッド1bとそれぞれに対応するBGA基板2の複数の基板電極2aとがボンディングワイヤ4によって電氣的に接続される。

【0104】なお、チップマウントとワイヤボンディングとを終えたフレーム部材3がチップ組み立て体7（図10（b）参照）となる。

【0105】その後、モールド工程を行う。まず、図1に示す前記モールド装置のローダ部13にモールドが行われるチップ組み立て体7を搬入する。

【0106】続いて、ローダ部13からフレーム整列部16にチップ組み立て体7をセットし、フレーム整列部16においてチップ組み立て体7の位置決めと整列とを行う。

【0107】さらに、フレーム搬送体15に円筒形のタブレットをセットするとともに、フレーム搬送体15によってフレーム整列部16から所望のチップ組み立て体7を吸着支持する。

【0108】続いて、前記モールド装置のモールド金型10におけるポット12c（図2参照）を図5に示すポットクリーナ部24によってクリーニングする。

【0109】その後、表裏両面に微細な凹凸が形成された上側フィルム8すなわち表裏両面が梨地加工された上側フィルム8を上側フィルム供給ローラ19にセットし、この上側フィルム8の先端側を上型11と下型12との間を通して上側フィルム巻取りローラ20に巻き取り可能にセットする。

【0110】同様に、表裏両面に微細な凹凸が形成された下側フィルム9すなわち表裏両面が梨地加工された下側フィルム9を下側フィルム供給ローラ21にセットし、上側フィルム8の場合と同様に下側フィルム9の先端側を上型11と下型12との間を通して、かつ上側フィルム8と対向させて下側フィルム巻取りローラ22に巻き取り可能にセットする。

【0111】これにより、上型11と下型12との間に一对を成すフィルムである上側フィルム8と下側フィルム9とが対向した状態で配置される。

【0112】ここで、図1に示すモールド装置のモールド金型10では、下型12のほぼ中央にポット12cとプランジャ12bとが配置されているため、図5に示すように、下側フィルム9を、下型12の金型面12iにおけるポット12c上を避けた両側に2列で配置している。

【0113】すなわち、上側フィルム8は、上型11の金型面11nとほぼ同程度の幅を有する1枚のシートであり、一方、下側フィルム9は、BGA基板2より大きい幅を有する2枚のシートである。

【0114】また、モールド金型10の下型12には、図4に示すように、その金型面12iの外周にほぼ沿ったリング形状のリング34が、金型面12iから僅かに突出するように配置されている。

【0115】その後、ステップS5によるフィルム除電を行う。

【0116】ここでは、図1に示すフィルム除電部25において、図8(a)に示すように、高電圧、例えば、10kVの高電圧が印加された除電用電極32間にドライエアー31を通してこのドライエアー31をイオン化する。

【0117】さらに、フィルム除電部25において、イオン化されたドライエアー31を一对のフィルムすなわち上側フィルム8と下側フィルム9とに供給して上側フィルム8および下側フィルム9上に帯電する電荷33を図8(b)に示すように中和する。

【0118】なお、図8は、一对のフィルムのうち、上側フィルム8のみの除電（イオンブロー）を説明した図であるが、下側フィルム9についても全く同様である。

【0119】これにより、モールド前の未使用の上側フィルム8および下側フィルム9をイオンブローすることができ、その結果、上側フィルム8および下側フィルム9での静電気の発生を防ぐことができる。

【0120】その後、図10(a)に示すように、上側フィルム巻取りローラ20および下側フィルム巻取りローラ22によって各フィルムを所定量巻き取り、これにより、図5に示すモールド金型10の上型11の金型面11nと下型12の金型面12iとに前記電荷中和済み、すなわちイオンブロー済みの上側フィルム8および下側フィルム9を配置するフィルム送り（ステップS6）を行う。

【0121】続いて、モールド金型10上で上側フィルム8および下側フィルム9を予備加熱するとともに、適正なテンションを両フィルムに付与し、これによって、上側フィルム8および下側フィルム9のシワを伸ばす。

【0122】その後、ステップS7による金型除電を行う。

【0123】ここでは、図5に示す上型除電部26aおよび下型除電部26bを備えた金型除電部26において、図8(a)に示すように、高電圧、例えば、10kVの高電圧が印加された除電用電極32間にドライエアー31を通してこのドライエアー31をイオン化する。

【0124】さらに、金型除電部26において、図5に示すように、イオン化されたドライエアー31を上型11と下型12のそれぞれの金型面11n、12iに供給してそれぞれの金型面領域に帯電する電荷33（図8(b)参照）を中和する。

【0125】これにより、モールド後のモールド金型10をイオンブローすることができ、その結果、次シヨットのモールド

を行う際に、モールド金型10に静電気が発生していない状態でモールドを行うことができる。

【0126】したがって、モールド金型10上での静電気によるBGA30への静電破壊などの悪影響を防止できる。

【0127】次に、ステップS8によるフィルム吸引を行う。

【0128】ここでは、図3に示す上側フィルム第1吸引部11gから、上型第1排気通路11iおよび吸引口11fを介して上側フィルム8を吸引し、上型11のキャビティ11a内面に沿うように上側フィルム8をキャビティ11a内面に密着させる。

【0129】同様に、図4に示す下側フィルム第1吸引部12eから、下型第1排気通路12gおよび吸引口12dを介して下側フィルム9を吸引し、下型12のキャビティ12a内面に沿うように下側フィルム9をキャビティ12a内面に密着させる。

【0130】続いて、前記フィルム吸引の状態で、本実施の形態の半導体装置の製造方法では、ステップS9に示すモールド金型10の空クランプを行う。

【0131】すなわち、上型11および下型12を閉じる型締めである空クランプを行い、金型面12iに配置されたオリング34によって上型11および下型12により形成された図9に示すキャビティ11a、12aやこれと連通するカル11b、ランナ11cなどの樹脂流路である樹脂充填部10aを密閉し、この密閉状態で上側フィルム8および下側フィルム9を吸引する。

【0132】これにより、図9に示すように、上型11のキャビティ11a内面および下型12のキャビティ12a内面にそれぞれ上側フィルム8、下側フィルム9を沿わせて做わせる。

【0133】その際、モールド金型10のプレス力により空クランプを行うため、下型12においてその金型面12iより突出したオリング34は図9に示すように潰れ、これにより、オリング34の突出によるオリング34と金型面12iとの間に間隙が形成されることは防げ、その結果、上側フィルム8および下側フィルム9の吸引を確実に行うことができる。

【0134】これにより、上型11のキャビティ11a内面および下型12のキャビティ12a内面にそれぞれ上側フィルム8、下側フィルム9が做ってほぼ密着する。

【0135】この状態で、上型11および下型12の離反である型開きを行う。

【0136】続いて、チップ組み立て体7を吸着支持したフレーム搬送体15をモールド金型10上に移動させ、下型12のポット12c内にタブレットをセットするとともに、図10(b)に示すように、キャビティ11a、12a上に配置した一対のフィルムである上側フィルム8と下側フィルム9との間に2組のチップ組み立て体7を配置する。

【0137】なお、2組のチップ組み立て体7は、下型12の金型面12iにおいて、ポット12cの両側にそれぞれ分けて

2列に配置する。

【0138】したがって、1つのチップ組み立て体7のフレーム部材3上には4つの半導体チップ1が搭載されているため、このモールド金型10においては、1回のモールド動作で8つの半導体チップ1のモールドを行うことができる。

【0139】なお、下型12上にチップ組み立て体7を配置させた状態を図17に示す。

【0140】図17は、下型12上における基板支持リード3aとBGA基板2とキャビティ12aの位置関係を示したものであり、ここでは、BGA基板2上に固定された半導体チップ1とボンディングワイヤ4とを省略して示すとともに、BGA基板2を透過してその下側に見えるキャビティ12aを示したものである。

【0141】図17に示すように、チップ組み立て体7においてフレーム部材3の基板支持リード3aによって支持されたBGA基板2は、下型12のキャビティ12a上に配置されている。

【0142】続いて、フレーム搬送体15を待機位置に戻す。

【0143】その後、フレーム搬送体15が待機位置に戻ったことを確認し、続いて、プレスによって下型12を上昇させて一対のモールド金型10である上型11と下型12とを図10(c)に示すようにクランプして、シール材であるオリング34により、上型11および下型12の型締め(クランプ)によって形成された図9に示すキャビティ11a、12aやこれと連通するカル11b、ランナ11cなどの樹脂流路である樹脂充填部10aを密閉する。

【0144】なお、この段階で行う上型11と下型12のクランプは、図11(b)に示すように、例えば、面圧1から5kg/mm²程度の1次(初期)クランプである。

【0145】その後、この1次クランプの状態で、ステップS10により、モールドを行う。ここでは、上側フィルム8と下側フィルム9との間に図12(a)に示すように溶融されたモールド樹脂29(レジン)を供給して、モールド樹脂29の注入圧によりキャビティ11aと上側フィルム8、かつキャビティ12aと下側フィルム9の間で一部隙間36が形成される状態になるまで(キャビティ11a、12a内の上側フィルム8と下側フィルム9との間がモールド樹脂29によってほぼ充填された状態になるまで)キャビティ11a、12aにモールド樹脂29を注入する第1樹脂注入工程を行う。

【0146】つまり、図12(a)に示すように、キャビティ11aおよびキャビティ12aの隙間36が、それぞれキャビティ11a、12aの隅部のみ形成される程度になるまで樹脂注入を行う。

【0147】その際、図14(a)に示すように、下側フィルム9とチップ組み立て体7のBGA基板2の裏面2cとをモールド樹脂29が入り込まない程度に密着させ、図15に示すように、上側フィルム8と下側フィルム9の間にモールド樹脂29を供給して、キャビティ11a、12a内面に上側フィルム8および下側フィルム9がそれぞれ沿うようにキャビティ11a、12aにモールド樹脂29を充填する。

【0148】なお、モールド樹脂29を注入する際には、図13(a),(b),(c)に示すように、図14(a)に示すゲート11dから順次モールド樹脂29を注入していき、図14(b)に示すように、図14(a)に示すチップ組み立て体7におけるフレーム部材3の基板支持リード3aの表裏両面側にモールド樹脂29を周り込ませてBGA基板2のチップ支持面2b側と側面周辺部とに図6(b)に示すように封止部6を形成する。

【0149】その際、図14(b)に示すように、キャビティ11a, 12a内でモールド樹脂29がチップ組み立て体7のボンディングワイヤ4を覆った後、キャビティ11a, 12aの真空引き（真空排気）37を行って上側フィルム8がキャビティ11a内面に沿うように、かつ下側フィルム9がキャビティ12a内面に沿うようにキャビティ11a, 12aにモールド樹脂29を充填させる。

【0150】すなわち、キャビティ11a, 12a内を十分にモールド樹脂29によって充填し、図21の比較例に示すボイド35が形成される直前に真空引き（真空排気）37を行う。

【0151】これにより、図22(a),(b)に示す比較例の真空引き38のように、上側フィルム8が減圧によって引っ張られてキャビティ11aから剥がれ、その結果、上側フィルム8の脱落によるワイヤ曲がり防止できる。

【0152】なお、図14(b)に示す真空引き（真空排気）37は、図3に示す上型11の減圧吸引部111によって減圧用吸引口11k、エアベント11eおよび減圧用排気通路11mを介して行う。

【0153】続いて、キャビティ11a, 12a内を真空引き37の状態すなわち減圧状態にしつつ、図15および図13(d),(e),(f)に示すように、順次キャビティ11a, 12a内にモールド樹脂29を充填させていく。

【0154】これにより、キャビティ11a, 12a内のガス抜きを行いながらモールド樹脂29の充填が行えるため、図21の比較例に示すようなボイド35の発生を防ぐことができる。

【0155】その結果、BGA30の耐吸湿性を向上でき、これにより、BGA30の品質および信頼性を向上できる。

【0156】また、図12(a)に示すように、モールド樹脂29の注入過程において、キャビティ11aと上側フィルム8との隙間36およびキャビティ12aと下側フィルム9との隙間36が、それぞれキャビティ11a, 12aの隅部のみに形成される程度になるまで（キャビティ11a, 12a内におけるモールド樹脂29の充填割合が90%程度に到達するまで）樹脂注入を行った後（第1樹脂注入工程後）、面圧1から5kg/mm²程度の前記1次クランプより大きな圧力（例えば、面圧10kg/mm²以上）で上型11と下型12とを2次（本）クランプし、図12(b)に示すように、この状態でモールド樹脂29の注入圧により上側フィルム8および下側フィルム9が、キャビティ11a, 12a内面のそれぞれの隅部まで密着してキャビティ11a, 12aに沿うようにモールド樹脂29を充填させる。

【0157】すなわち、前記2次クランプによってモールド金型10を閉じた状態で、モールド樹脂29の注入圧により、キ

ャビデイ11a, 12aの隅々まで上側フィルム8、下側フィルム9が密着するまで樹脂注入を行う第2樹脂注入工程を行う。

【0158】その結果、図12(c)に示すように、チップ組み立て体7にキャビデイ11a, 12aのそれぞれの形状に対応したBGA30の封止部6を形成できる。

【0159】したがって、モールド樹脂の注入時の前記モールド金型のクランプ状態を前記1次クランプと前記2次クランプとの2段階に分けて行うことにより、比較的クランプ力の弱い前記1次クランプ時にキャビデイ11a, 12a内面の形状にほぼ完全に沿うように上側フィルム8および下側フィルム9を微移動させることができ、その結果、キャビデイ11a, 12a内における上側フィルム8および下側フィルム9の弛みを取り除くことができる。

【0160】これにより、BGA30の封止部6の外観形状の品質を低下させることなくモールドでき、その結果、BGA30の封止部6の外観品質を向上できる。

【0161】モールド樹脂29の充填完了後、図2に示す減圧吸引部111によるキャビデイ11a, 12a内の真空引き37(図14(b)参照)すなわち減圧を停止し、モールド樹脂29を硬化させる。

【0162】モールド完了後、プレスによって下型12を下降させ、モールド金型10の型開きを行い、その後、チップ組み立て体7をキャビデイ11a, 12aから離型させる。

【0163】その際、本実施の形態では、前記型開き後、数秒間、好ましくは、2～3秒間経過させ、上側フィルム8および下側フィルム9を冷やした後、チップ組み立て体7をキャビデイ11a, 12aから離型させる。

【0164】ここでは、まず、下型12の下降により、上側フィルム8からチップ組み立て体7を剥離し、この時点で、数秒間、好ましくは、2～3秒間経過させ、その後、チップ組み立て体7をフレーム取り出し部17のフレームチャックによって把持し、上方に引き上げて下側フィルム9からチップ組み立て体7を剥離する。

【0165】なお、2～3秒間経過した後、チップ組み立て体7を上方に引き上げて下側フィルム9から剥離することにより、下側フィルム9が冷えるため、下側フィルム9の切断を防止できる。

【0166】続いて、上側フィルム第1吸引部11gによる上側フィルム8の上型11への吸引を停止し、その後、吸引から吐出に切り換えて、図10(d)に示すように、図3に示す上側フィルム第1吸引部11gによって吸引口11fから剥離用エア39を突出させ、上型11のキャビデイ11aから上側フィルム8を剥離させる。

【0167】同様にして、下側フィルム第1吸引部12eによる下側フィルム9の下型12への吸引を停止し、その後、吸引から吐出に切り換えて、図4に示す下側フィルム第1吸引部12eによって吸引口12dから剥離用エア39を突出させ、下型12のキャビデイ12aから下側フィルム9を剥離させる。

【0168】続いて、ステップS11により、フィルム巻き取りを行う。

【0169】ここでは、上側フィルム巻取りローラ20および下側フィルム巻取りローラ22を回転させて、上側フィルム8および下側フィルム9のモールドに使用された部分を巻き取る。

【0170】これにより、上側フィルム8および下側フィルム9が順送りされ、その結果、図2に示すモールド金型10の上型11の金型面11nおよび下型12の金型面12iには、未使用の上側フィルム8および下側フィルム9がそれぞれ配置される。

【0171】また、フィルム巻き取りの際には、使用済み上側フィルム除電部41aと使用済み下側フィルム除電部41bとにより、それぞれ使用済みの上側フィルム8および下側フィルム9を除電する使用済みフィルム除電（ステップS12）を行う。

【0172】すなわち、上側フィルム8および下側フィルム9のそれぞれのモールドに使用された部分にイオン化されたドライエア-31を供給してそれぞれのフィルム上に帯電する電荷33（図8（a）参照）を中和する。

【0173】これにより、上側フィルム巻取りローラ20や下側フィルム巻取りローラ22などのフィルム巻き取り部では、非常に高い電位の静電気が発生するため、使用済み上側フィルム除電部41aと使用済み下側フィルム除電部41bのイオンブローにより、それぞれのフィルム上の静電気を確実に除去することができる。

【0174】その後、ステップS13により、製品取り出しを行う。

【0175】ここでは、フレーム取り出し部17によってモールド済みのチップ組み立て体7を取り出し、図5に示すポットクリーナ部24によってポット12c内のレジンバリを吸引する。

【0176】続いて、取り出したモールド済みのチップ組み立て体7を図1に示すゲートブ레이크部18によってカルブレーションし、これにより、フレーム部材3に付着した残留樹脂とチップ組み立て体7とを分離する。

【0177】ブ레이크完了後、フレーム取り出し部17によってモールド済みのチップ組み立て体7をフレーム収納部14まで搬送し、フレーム収納部14にチップ組み立て体7を順次収容していく。

【0178】その際、チップ組み立て体7をフレーム収納部14に収容する直前に、ステップS14に示す製品除電を行う。

【0179】ここでは、図1に示す製品除電部27において、図8（a）に示すように、高電圧、例えば、10kVの高電圧が印加された除電用電極32間にドライエア-31を通してこのドライエア-31をイオン化する。

【0180】さらに、製品除電部27において、図1に示すように、イオン化されたドライエア-31をチップ組み立て体7に供給してチップ組み立て体7上に帯電する前記電荷33（図8（a）参照）を中和する。

【0181】これにより、モールド済みのチップ組み立て体7をイオンブローすることができ、その結果、チップ組み立て体

7に静電気が発生していない状態でこれらを次工程に送ることができる。

【0182】したがって、次工程で組み立てるBGA30への悪影響を防止できる。

【0183】モールドによる封止部6の形成後、チップ組み立て体7のフレーム部材3からBGA基板2を含む個々のBGA領域を切断して分離する。

【0184】すなわち、型切断によって、フレーム部材3の枠部3bから基板支持リード3aを切断・分離（ステップS15）し、これにより、モールド済みの個々のBGA基板2を取得する。

【0185】その後、BGA基板2の裏面2cに、外部端子として複数のバンプ電極5を半田転写または半田印刷などによって形成するバンプ電極形成（ステップS16）を行い、かつ溶融して取り付け、これにより、BGA30を組み立てることができる。

【0186】続いて、BGA30の所定の検査を行い、図6および図7に示すBGA30の製造を完了する（ステップS17）。

【0187】本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、BGA30のモールドを行う際に、チップ組み立て体7をキャビティ12aに配置する前に、一度モールド金型10を閉じて空クランプし、この型締め（空クランプ）によって形成された図9に示すキャビティ11a、12aやこれと連通するカル11b、ランナ11cなどの樹脂流路である樹脂充填部10aをオリング34によって密閉し、この密閉状態で上側フィルム8および下側フィルム9を吸引して上型11および下型12のキャビティ11a、12a内面にそれぞれの前記フィルムを沿わせ、その後、一度型開きを行ってチップ組み立て体7をキャビティ12aに配置した後、再度型締めを行ってモールドを行うことにより、それぞれのキャビティ11a、12aの内面に上側フィルム8、下側フィルム9を沿わせた状態でモールド樹脂29の充填を行うことができるため、上型11のキャビティ11aにおける上側フィルム8の垂れ下がりや下型12のキャビティ12aにおける下側フィルム9の浮き上がりを防止できる。

【0188】これにより、上型11側では、上側フィルム8の垂れ下がりが発生しないため、チップ組み立て体7のボンディングワイヤ4への上側フィルム8の接触を防止でき、したがって、モールド時のボンディングワイヤ4の断線の発生を防止できる。

【0189】その結果、このチップ組み立て体7から製造されるBGA30の歩留りを向上できる。

【0190】また、下型12側では、下側フィルム9の浮き上がりが発生しないため、チップ組み立て体7をキャビティ12aの適切な位置に配置してモールド樹脂29の充填を行うことができ、したがって、BGA基板2（チップ支持基板）の裏面2c以外の箇所が封止部6から露出するなどのモールド不良の発生を防止できる。

【0191】その結果、前記同様、このチップ組み立て体7から製造されるBGA30の歩留りを向上できる。

【0192】なお、BGA30においては、モールド時に、チップ組み立て体7のBGA基板2の裏面2cに下側フィルム9を密着させてモールドすることにより、BGA基板2の裏面2c（バンパ電極5を取り付ける面）にモールド樹脂29を付着させずにモールドすることができる。

【0193】すなわち、モールド時のBGA基板2の側面から裏面2cへのモールド樹脂29の侵入を阻止できるため、BGA基板2の裏面2cに薄いモールド樹脂29の膜が形成されることを防止できる。

【0194】その結果、信頼性の高いバンパ接続が可能なBGAを実現できる。

【0195】さらに、BGA基板2の裏面2cに薄いモールド樹脂29の膜が形成されることを防止できるため、モールド後にモールド樹脂29の前記薄い膜を除去する工程を省くことができる。

【0196】その結果、BGA基板2に対してのバンパ形成または転写をスムーズに行うことができる。

【0197】なお、モールド樹脂29をBGA基板2の裏面2cに付着させることなく、BGA基板2の側面にも封止部6を形成することができるため、BGA30において封止部6とBGA基板2との接合力の向上を図ることができる。

【0198】また、BGA30においては、モールド金型10に配置された上側フィルム8および下側フィルム9の梨地加工によって封止部6の表面が粗面に形成されている。

【0199】その結果、組み立て完了後のBGA基板2の封止部6に製品番号などの記号や文字を付す際に、印刷によるマーキングを行った場合でもインクを付すことが可能になるため、封止部6に記号や文字を容易に付すことができる。

【0200】以上、本発明者によってなされた発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。

【0201】例えば、前記実施の形態では、チップ組み立て体7のキャビティ12aへの配置前に、空クランプを行った状態でのフィルム吸引により、キャビティ11a、12aの内面に上側フィルム8、下側フィルム9を沿わせる（做わせる）方法を説明したが、チップ組み立て体7の配置前に上側フィルム8および下側フィルム9をそれぞれのキャビティ11a、12aに沿わせる他の方法としては、図19の他の実施の形態に示すように、チップ組み立て体7（図17参照）の配置前に型開きを行った状態で、それぞれのキャビティ11a、12aの形状に対応した押圧ブロック42を用い、この押圧ブロック42をキャビティ11a、12aのそれぞれの内面に押圧してキャビティ11a、12aの内面にそれぞれ上側フィルム8、下側フィルム9を沿わせた（做わせた）後、キャビティ11a、12aから押圧ブロック42を取り除き、その後、両フィルム間にチップ組み立て体7を配置して型締めを行った後、モールドしてもよい。

【0202】また、前記実施の形態のBGA30（半導体装置）の製造方法のモールド工程においては、円筒形のタブレット

を用いる場合を説明したが、前記タブレットの変形例として棒状タブレットを用いてもよく、その際のモールド後の樹脂ランナ部40の形状を図20に示す。

【0203】つまり、前記棒状タブレットを用いることにより、図20(a),(b)に示すように、樹脂ランナ部40の長さを短くできるとともに、隣接する封止部6の間隔も短くできるため、その結果、モールド樹脂29の使用量を低減することができるともいえる。

【0204】また、前記実施の形態においては、上型11を第1の金型とし、下型12を第2の金型としたが、両者の関係は、その反対であってもよい。

【0205】つまり、上型11を第2の金型とし、下型12を第1の金型としてもよい。

【0206】同様に、フィルムについても、上側フィルム8を第1のフィルム、下側フィルム9を第2のフィルムとしてもよい。

【0207】また、前記実施の形態では、第1および第2のフィルムを用いる場合について説明したが、前記フィルムは、何れか一方のみを用いてもよい。

【0208】例えば、第1のフィルムのみを用いて、半導体装置の封止部を形成する金型の金型面領域にのみ前記第1のフィルムを配置し、これによってモールドを行うものである。

【0209】また、前記実施の形態においては、モールド金型10において下型12を稼動側としたが、これに限らず上型11を稼動側としてもよい。

【0210】さらに、前記実施の形態では、半導体装置の一例としてBGA30を取り上げて説明したが、前記半導体装置は、BGA30に限定されるものではなく、樹脂封止(モールド)が行われる半導体装置であれば、例えば、CSP(Chip Scale Package)やQFN(Quad Flat Non-leaded package)などであってもよい。

【0211】

【発明の効果】本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0212】(1) モールド時にチップ組み立て体を配置する前に、モールド金型を空クランプしてシール材によって樹脂充填部を密閉し、この密閉状態でフィルムを吸引してキャビティ内面にフィルムを沿わせた後、一度型開きを行ってチップ組み立て体をキャビティに配置した後、再度型締めを行ってモールドを行うことにより、キャビティ内面にフィルムを沿わせた状態でモールド樹脂の充填を行うことができるため、上側フィルムの垂れ下がりや下側フィルムの浮き上がりを防止できる。これにより、モールド時のワイヤ断線を防止できるとともに、チップ支持基板の裏面以外の箇所が封止部から露出するなどの

モールド不良を防止できる。

【0213】(2)・前記(1)により、半導体装置の歩留りを向上できる。

図の説明

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置の製造方法で用いられるモールド装置の構造の実施の形態の一例を示す構成概略図である。

【図2】図1に示すモールド装置におけるモールド金型の構造の一例を示す断面図である。

【図3】図2に示すモールド金型における上型の構造を示す平面図である。

【図4】図2に示すモールド金型における下型の構造を示す平面図である。

【図5】図1に示すモールド装置における金型除電部の配置を示す構成図である。

【図6】(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法を用いて組み立てられる半導体装置の一例であるBGAの構造を示す図であり、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図7】図6に示すBGAの構造を示す底面図である。

【図8】(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法におけるイオンブローの一例を示す概念図である。

【図9】本発明の半導体装置の製造方法における空クランプ時のフィルムの吸引状態の一例を示す拡大部分断面図である。

【図10】(a)、(b)、(c)、(d)は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド金型の動作の一例を示す金型動作図である。

【図11】(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法のモールド金型の2段クランプにおける1次クランプの状態の一例を示す部分断面図である。

【図12】(a)、(b)、(c)は本発明の半導体装置の製造方法のモールド金型の2段クランプにおける2次クランプの状態の一例を示す部分断面図である。

【図13】(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティへの樹脂注入状態の一例を示す概念図である。

【図14】(a)、(b)は本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティの減圧状態の一例を示す拡大部分断面図であり、(a)は減圧前の状態、(b)は減圧開始状態である。

【図15】本発明の半導体装置の製造方法におけるモールド時のキャビティへの樹脂注入状態の一例を示す部分断面図である。

【図 16】 図 2 に示すモールド金型における上型のキャビティに対する吸引通路の構造を示す拡大部分平面図である。

【図 17】 図 1 に示すモールド装置においてその下型にチップ組み立て体を配置した状態の一例を示す部分平面図である。

【図 18】 本発明の半導体装置の製造方法における製造プロセスの実施の形態の一例を示す製造プロセスフロー図である。

【図 19】 本発明の他の実施の形態の半導体装置の製造方法で用いられる押圧ブロックによるフィルム押圧状態を示す拡大部分断面図である。

【図 20】 (a), (b) は本発明の半導体装置の製造方法のモールド時に用いられるタブレットの変形例である棒状タブレットを用いた際の樹脂ランナ部の構造の一例を示す図であり、 (a) は平面図、 (b) は断面図である。

【図 21】 本発明の半導体装置の製造方法のモールドに対する比較例のモールドによって形成されたボイドを示すモールド概念図である。

【図 22】 (a), (b) は本発明の半導体装置の製造方法のモールド時のキャビティの減圧に対する比較例のキャビティの減圧を行った際の状態を示す拡大部分断面図であり、 (a) は減圧前の状態、 (b) は減圧後の状態である。

【符号の説明】

- 1 半導体チップ
- 1 a 主面
- 1 b パッド
- 2 BGA 基板
- 2 a 基板電極
- 2 b チップ支持面
- 2 c 裏面
- 3 フレーム部材
- 3 a 基板支持リード
- 3 b 枠部
- 4 ボンディングワイヤ
- 5 バンプ電極
- 6 封止部
- 7 チップ組み立て体
- 8 上側フィルム (第 2 のフィルム)

9 下側フィルム (第 1 のフィルム)

- 10 モールド金型
- 10 a 樹脂充填部
- 11 上型 (第 1 の金型)
- 11 a キャビティ
- 11 b カル
- 11 c ランナ
- 11 d ゲート
- 11 e エアベント
- 11 f 吸引口
- 11 g 上側フィルム第 1 吸引部
- 11 h 上側フィルム第 2 吸引部
- 11 i 上型第 1 排気通路
- 11 j 上型第 2 排気通路
- 11 k 減圧用吸引口
- 11 l 減圧吸引部
- 11 m 減圧用排気通路
- 11 n 金型面
- 11 p 減圧用吸引通路
- 12 下型 (第 2 の金型)
- 12 a キャビティ
- 12 b プランジヤ
- 12 c ポット
- 12 d 吸引口
- 12 e 下側フィルム第 1 吸引部
- 12 f 下側フィルム第 2 吸引部
- 12 g 下型第 1 排気通路


- 1 2 h 下型第 2 排気通路
- 1 2 i 金型面
- 1 3 ロータ部
- 1 4 フレーム収納部
- 1 5 フレーム搬送体
- 1 6 フレーム整列部
- 1 7 フレーム取り出し部
- 1 8 ゲートブレード部
- 1 9 上側フィルム供給ローラ
- 2 0 上側フィルム巻取りローラ
- 2 1 下側フィルム供給ローラ
- 2 2 下側フィルム巻取りローラ
- 2 3 ガイドローラ
- 2 4 ポットクリーナ部
- 2 5 フィルム除電部
- 2 5 a 上側フィルム除電部
- 2 5 b 下側フィルム除電部
- 2 6 金型除電部
- 2 6 a 上型除電部
- 2 6 b 下型除電部
- 2 7 製品除電部
- 2 8 ノズル
- 2 9 モールド樹脂
- 3 0 BGA (半導体装置)
- 3 1 ドライエアー
- 3 2 除電用電極
- 3 3 電荷

- 34 Oリング (シール材)
 35 ボイド
 36 隙間
 37, 38 真空引き
 39 剥離用エアー
 40 樹脂ランナ部
 41a 使用済み上側フィルム除電部
 41b 使用済み下側フィルム除電部
 42 押圧ブロック


図面

【図1】


図 1




【図2】




【图 17】




【☒ 3】




【図4】




【図 6】



【図 20】




【図 2 1】
図 21




【図 5】

図 5




【図 7】




【図 8】

図 8




【図 13】

図 13




【図 9】


図 9




【图 10】




【图 11】



【图 12】




【图14】




【図 15】

図 15




【図 16】

図 16




【図 18】


図 18



【図 19】



42: 押圧ブロック



【図22】

